



## Begehbarkeit/Belastbarkeit der verschiedenen Mörtelsysteme

Mörtelsystem	Begehbar	teilbelastbar	voll belastbar
Plast. Anhydritmörtel (CA)	2 Tage	4 Tage	unter 1% CM
Plast. Anhydritmörtel (CA) <i>mit Mebofix Pro</i>	1 Tag	3 Tage	unter 1% CM
Fliessanhydritmörtel (CAF)	1 Tag	3 Tage	unter 1% CM
Fliessanhydritmörtel (CAF) <i>KBS turbo</i>	8 Std.	1 Tag	unter 1% CM
Fliessanhydritmörtel (CAF) <i>KBS Pro 3</i>	12 Std.	3 Tagen	unter 1% CM
Fliessanhydritmörtel (CAF) <i>KBS Eco 21</i>	12 Std.	3 Tage	unter 1% CM
Zementmörtel (CT)	3 Tage	14 Tage	28 Tage
Zementmörtel (CT) <i>mit KBS CEM-Fast</i>	2 Tage	7 Tage	21 Tage
Zementmörtel (CT) <i>mit Knopp Funktio Topp</i>	2 Tag	5 Tage	14 Tage
Schnellzementmörtel PCI Novoment Z3	1 Tag	3 Tage	8 Tage
Schnellzementmörtel PCI Repament Multi	6 Std.	1 Tag	3 Tage